

HG tabella relativa al trattamento dei
pavimenti piastrellati e gres

HG®

pavimenti

Impregnante protettivo per piastrelle



Proteggere

P13

Impedisce la penetrazione di umidità, sporco e
grasso
Specifico per piastrelle porose

1000 ml e



0539101210008
2602

Prodotti e consigli? Visita:

HG.EU

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in
posizione verticale. Conservare al riparo dal gelo.
2,08% della miscela è costituito da componenti la cui
tossicità non è nota.

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al
numero +31 36 54 94 777
Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito
www.HG.eu

contiene fra l'altro:

agenti conservanti: Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccolta plastica	
Verifica le disposizioni del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.	

EUH208- Contiene Metilisotiazolinone. Può
provocare una reazione allergica. **P101-** In caso di
consultazione di un medico, tenere a disposizione il
contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere
fuori dalla portata dei bambini.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: CCVW-D3FS-J10A-KVC9

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132,
00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

HG impregnante protettivo per piastrelle e cotto (prodotto 13)

- idro-oleo repellente
- protegge dallo sporco e dalle macchie di grasso

HG impregnante protettivo per piastrelle e cotto è un prodotto speciale per il trattamento di base di (nuove) piastrelle per esterni e per interni non smaltate e in cotto. Questo prodotto unico arresta l'azione assorbente e previene la penetrazione di sporco e macchie di grasso, lasciando inalterate le caratteristiche originali della piastrella senza sigillare il pavimento. Non contiene silicone, si asciuga rapidamente ed è indicato per tutti i tipi di piastrelle per esterni e per interni con vari gradi di porosità.

Istruzioni per l'uso:

1. La superficie di applicazione deve essere completamente pulita e priva di grasso e di polvere. Per gli eventuali trattamenti necessari si veda la tabella HG relativa al trattamento dei pavimenti piastrellati e gres sul lato di questa confezione.
2. La colla/pasta e le fughe dei pavimenti nuovi devono essere completamente indurite e asciutte. A tale fine, nella maggior parte dei casi sono necessarie 4-6 settimane per l'asciugatura.
3. Attendere che, una volta lavati, i pavimenti siano bene asciutti. A tale fine è necessario attendere almeno 3 giorni. Le piastrelle molto porose, quali quelle in cotto, necessitano di un tempo maggiore per fare evaporare tutta l'acqua. Per tale tipo di piastrelle consigliamo di attendere almeno una settimana. In presenza di impianto di riscaldamento a pavimento è sufficiente osservare un tempo di asciugatura di 24 ore. L'impianto di riscaldamento a pavimento deve essere comunque disattivato almeno 12 ore prima del trattamento.
4. Utilizzare il prodotto non diluito, preferibilmente applicandolo mediante un rullo da pittura in maniera uniforme e in una sola direzione.
5. Nel caso in cui, trascorsi 10 minuti dall'applicazione, risultasse che in alcuni punti è ancora presente del prodotto sulle piastrelle non penetrato, esso deve essere subito rimosso con un panno asciutto e che non rilascia pelucchi.
6. In caso di piastrelle molto porose è raccomandabile eseguire un secondo trattamento. È possibile applicare questo eventuale secondo trattamento circa un'ora dopo il primo.
7. Il pavimento è calpestabile dopo circa 3 ore dall'ultimo trattamento; trascorse 12 ore dall'ultimo trattamento il pavimento è completamente protetto.

Resa:

Piastrelle molto porose: $\pm 10-20 \text{ m}^2$ per trattamento.

Piastrelle poco porose: $\pm 20-40 \text{ m}^2$ per trattamento.

Manutenzione: Si veda la tabella HG relativa al trattamento dei pavimenti piastrellati e gres sul lato di questa confezione.

Attenzione: Prima di applicare il prodotto su pavimenti che potrebbero già essere stati trattati, si raccomanda di eseguire una prova. In questo modo è possibile determinare la quantità di prodotto da impiegare, evitando di rimuovere l'eventuale prodotto in eccesso. Si raccomanda di aerare bene i locali durante il trattamento con il prodotto al fine di favorirne l'asciugatura.

