



Koala

Scheda tecnica

COD. 349/...

Idropittura superlavabile per esterni ed interni.

Prodotto molto versatile e facile da applicare, caratterizzato da elevato potere coprente ed eccezionale punto di bianco.

D'impiego universale è adatto, previa preparazione, anche per supporti in legno e per ricoprire carte da parati.

Il suo grado di opacità consente di ottenere ottimi risultati anche ad applicatori non professionisti, mascherando eventuali imperfezioni della superficie.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine sintetiche in emulsione	
PESO SPECIFICO	1,53 ± 0,03 g/cm ³ a 20°C	
VISCOSITÀ BROOKFIELD	18.500 ± 1.500 cP	G6 V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	60,9 ± 0,5% p/p	
RESISTENZA AL LAVAGGIO	ottima > 5.000 cicli Gardner	UNI 10795 UNI 10560
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	alta	UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2
RESISTENZA AGLI ALCALI	resistente agli alcali	UNI 10795
PRESA DI SPORCO	bassa	UNI 10792
PUNTO DI BIANCO	88 ÷ 92	ASTM E313 – lettura effettuata con Spectraflash 600 (Datacolor Int.)

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

COLORE

Bianco, basi colorate,



CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 6 ore
	RESA PRATICA	14-15 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
	DILUIZIONE¹ In volume	pennello: 40% 1 ^a mano, 30% 2 ^a mano rullo: 25-35% 1 ^a e 2 ^a mano
	ATTREZZI	pennello, rullo

¹ Tinte derivate da basi diverse dalla BC (ad es. BZ- BY) necessitano diluizioni inferiori, massimo 10% in volume.

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, cartongesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno opportunamente preparati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da macchie d'umidità, tracce di sporco, grasso, ecc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con BOEROSTUCCO.

	SUPPORTI NUOVI		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (leggermente sfarinanti)		SUPPORTI CON RESIDUI DI VECCHIE IDROPITTURE (lavabili ben ancorate)	
FONDO	IDROACRIL o Fondo 2000	1 MANO	IDROACRIL o Fondo 2000	1 MANO	-	
FINITURA	KOALA	2 MANI	KOALA	2 MANI	KOALA	2 MANI

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Idropittura superlavabile opaca, per esterni ed interni, ad elevato punto di bianco.
RESIDUO SECCO	60,9 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,53 ± 0,03 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari, consultare il nostro servizio tecnico. Le tinte forti di KOALA non sono consigliate all'esterno. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 4 - Giugno 2014

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it